

ESPECIFICACIONES GENERALES DE SWARCOTHERM

PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA PAVIMENTOS

PRODUCTO: SWARCOTHERM RESINA ALQUÍDICA

Especificaciones: Esta es una pintura termoplástica CITY COUNTY.

Composición: Mezcla de resinas naturales esterificadas, plastificantes de alto punto de ebullición, microesferas de vidrio, pigmentos y materiales inertes.

COMPONENTE	Pintura Blanca	Pintura Amarilla	Pintura Amarilla libre de Plomo
Aglutinante	18% min	min 18%	19% min
Pigmento	5 – 10%	N.A	
Microesferas	20-40%	20-40%	20-40%
Material inerte	NA	NA	NA

Propiedades físicas

- *Densidad:* 2.15 Max.
- *Punto de ablandamiento:* 200°F / 93.3 °C.
- *Reflectancia:* 50% min después de 4 h a 425°F (218°C)- BLANCO
- *Reflectancia:* 40% min después de 4 h a 425°F (218°C)- AMARILLO
- *Fuerza de cohesión:* 300+ PSI
- *Tiempo de curado:* Menos de 15 minutos a temperatura ambiente de 90 °F/ 32°C.

Microesferas premezcladas (premix)

- *Tamaño:* dependiendo de las especificaciones requeridas.
- *Redondez:* 70 – 80%
- *Índice de refractancia:* 1.50
- *Resistencia al rompimiento:* 30 PSI min.

Manejo especial de la pintura amarilla libre de plomo: La pintura debe mantenerse uniforme entre 400 - 425°F (203 – 219°C) una vez que se ha alcanzado el punto de fusión.

Almacenamiento: Mantener el producto en un lugar seco y por debajo de 100 °F F (38°C). El tiempo de almacenamiento no debe ser mayor a 12 meses.

NOTA IMPORTANTE: La especificación descrita está basada en estándares de la industria. SWARCO puede fabricar cualquier especificación requerida por un estado o país